

セーリング箔押し液 『クッツキ MAX』 水性

「セーリング箔押し液 クッツキ MAX 水性」はアクリル樹脂を主成分とした製品です。
弱撥水性の対象物に対しても濡れ性があるため水系物をはじきやすい素材に対しても滑らかな皮膜を形成します。

【性情】

外 観：乳白色エマルジョン

組 成：アクリル酸エステル共重合物

【特徴】

1. 完全水系のため環境に優しい。
2. 弱撥水素材に対してのレベリング性良好

【使用方法】

原液のまま薄めずにハケやローラー、ガン吹きで対象物に塗布して下さい。

薄める場合は水をご使用下さい。(IPAは不可)

完全に乾燥してから金箔を貼って下さい。

指触乾燥時間は30分～60分です。

【注意】

油性製品に比べ乾燥に時間がかかりますので時間をかけ乾燥して下さい。

高温、多湿の場所での保管は避け冷暗所で保管して下さい。

クッツキMAX 試験結果

試験項目	試験条件	
耐熱性(石に金箔を貼り沸騰したお湯に浸け30分間放置)	100℃	○ 変化なし
耐冷熱試験 * 石に金箔を貼り -20℃の冷凍庫に放置	240h	○ 変化なし
耐候性 (屋外暴露)	1000h	○ 変化なし

* 記載内容は当社の測定結果であり規格を示すものではありません

【容量】 18L入(缶入)



1L(容器入)



100cc 容器入



〒604-8095

京都市中京区御池通り御幸町東入大文字町 356

堀金箔粉株式会社

TEL(075)231-5357 FAX(075)211-5357

URL <http://www.horikin.co.jp>