

# メタリックタイプの基材適性と物性

標準規格サイズ640mm×120m,240m,360m

| 商品名                          | シャインホイル |     |     |     |     | セーリングホイル |     |     |     |      |     |
|------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|------|-----|
|                              | AM      | AP  | FP  | SQ  | SH  | KIN      | JA  | KT  | OZ  | HK-H | RG  |
| アート・上質紙                      | ◎       | ◎   | ◎   | ◎   | △   | ◎        | ◎   | ◎   | ◎   | ◎    |     |
| プレスコート紙                      | ◎       | ◎   | ◎   | ◎   | ○   | ◎        | ◎   | ◎   | ◎   | ◎    |     |
| ビニールコート紙                     | ◎       | ◎   | ◎   | ◎   | ◎   | ◎        | ◎   | ◎   | ◎   | ◎    |     |
| 水性コート紙                       | ◎       | ◎   | ◎   | ○   | △   | ◎        | ◎   | ◎   | ◎   | ◎    |     |
| UVコート紙                       | ○       | △   | ◎   |     |     | ○        | △   | △   | △   | ○    |     |
| 一般印刷紙                        | ◎       | ◎   | ◎   | ○   |     | ◎        | ◎   | ◎   | ◎   | ◎    |     |
| 合成紙                          | ◎       | ◎   | ○   | △   |     | ○        | ○   | ◎   | ◎   | ◎    |     |
| 和紙・粗面紙                       |         |     |     | ◎   |     |          |     |     |     |      |     |
| ダンボール紙                       |         |     |     | ◎   |     |          |     |     |     |      |     |
| アルミホイル紙                      | ◎       | ○   | ◎   | ○   | △   | ○        | ○   | ○   | ○   | ◎    |     |
| PPラミネート紙                     | ◎       | ○   | ◎   |     |     | ○        | △   | ○   | ○   | ◎    |     |
| PETラミネート紙                    | ○       | ○   | ○   | △   |     | ○        | ○   | ○   | ○   | ○    |     |
| プラスチックABS・AS・PMMA            |         |     |     |     | ◎   |          |     |     |     |      | ◎   |
| プラスチックオレフィン                  |         |     |     |     |     |          |     |     |     |      | ◎   |
| 箔切れ(※)<br>5 (シャープ) → 1 (プロト) | 3.5     | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0      | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4    | 3.5 |
| 箔離れ(※)<br>9 (ハード) → 1 (ソフト)  | 3       | 7   | 3   | 1   | 3   | 5        | 9   | 7   | 7   | 3    | 7   |
| 耐熱性(※)                       | 180     | 160 | 180 | 180 | 160 | 160      | 180 | 160 | 160 | 160  | 180 |

◎:非常に適しています。○:適しています。△:事前テストしご確認ください。

(※)印欄の数値は代表値であり保証値ではありません。